



Anti-Insekt

Oldószerbázisú, folyékony megszüntető faanyagvédőszer szakipari vállalatok részére

| Szín | Elérhetőség | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Mennyiség raklaponként | 1344 | 3240 | 540 | 96 | 50 | 24 |
| | Készlet | 8 x 250 ml | 4 x 250 ml | 750 ml | 5 l | 10 l | 30 l |
| | Göngyöleg típusa | bádog kanna | bádog kanna | bádog kanna | bádog kanna | bádog kanna | bádog kanna |
| | Göngyölegkód | 08 | 04 | 01 | 05 | 10 | 30 |
| | Terméksz. | | | | | | |
| színtelen | 2059 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| barna | 2060 | | | | ■ | ■ | ■ |


Anyagszükséglet

Megszüntető kezelés: 300–350 ml/m²



Megelőző védelem esetén (1. kitétségi osztály): 200–250 ml / m²

Alkalmazási területek



- Beltéri és védett kültéri faanyagokra
- Fakárosító rovarok populációjának megszüntetésére faszervezetekben, pl.: fedélszékek, fagerendák, fapadlók, stb.
- Házi cincér és kopogóbogár ellen
- Nem alkalmas a természetes elpusztítására
- Profesionális felhasználóknak

Tulajdonságok



- Vizsgálati minősítések:
Ib = rovarok elleni megszüntető hatású
Iv = rovarok elleni megelőző hatású
- Azonnali megszüntető hatású
- Használatával megelőzhető a visszafertőzés
- Enyhe szagú oldószereket tartalmaz
- Kiválóan beszívódik

Termékjellemzők

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Sűrűség (20 °C) | kb. 0,80 g/cm ³ |
| Kifolyási idő (20° C, DIN 4) | 11 mp |
| Lobbanáspont (°C) | kb. 63 °C |
| Szag | jellegzetes |

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Előkészítés




- Alapfelülettel szembeni követelmények
A fertőzés módját és mértékét meg kell állapítani.
Ha a faszervezet állapota statikai kétséges, akkor ki kell kérni Statikus véleményét.
A károsított faanyagról el kell távolítani (pl.: bárdolással) a rovarok által összerágott részeket.
A statikailag instabil faelemeket - óvintézkedések céljából -, meg kell erősíteni, vagy ki kell cserélni védőkezelt faanyagokra.
- Előkészítés
Drótkéfével el kell távolítani a furatlisztet és a laza farostokat.

Feldolgozás



Felhordható ecseteléssel vagy szórással.
A szükséges anyagmennyiséget 2-3 rétegben lehet felhordani.
A lakóhelyiségeket, vagy a hozzájuk tartozó mellékhelyiségeket a megszüntető kezelés után négy hét múlva lehet csak újra használni.
A megkezdett göngyöleget gondosan vissza kell zárni és a maradékot a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.



| | |
|-------------------------------------|--|
| Feldolgozási tudnivalók | A kezelt faanyagot a száradás után 4 héttel lehet Remmers termékekkel és égéskésleltető rendszerrel felületkezeln.  <ul style="list-style-type: none">■ Száradás Kb. 24 óra A megadott értékek 20 °C-on és 65%-os relatív páratartalom mellett értendőek. Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.■ Hígítás Felhasználásra kész. |
| Tudnivalók | A termék értékelésre került az (EU) sz. 528/2012 Biocidtermék-rendelete alapján és engedélyezte a Szövetségi Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézet (BAuA). Ez az engedély helyettesíti a Német Építéstechnikai Intézet (DIBt) eddigi általános építésfelügyeleti engedélyét. A DIN 68800-1 szerint a faanyagvédelmi feladatokat megfelelő időben, kellő körülményekkel, az építésben érintett felekkel (építész, építetető, kivitelező) egyeztetve, a szabályozási követelmények és a helyi adottságok figyelembevételével kell megtervezni és végrehajtani. |
| Munkaeszközök és tisztításuk | Natúrsörte ecset, közepes nyomású szóróberendezés  <p>A munkaeszközöket használatuk után azonnal meg kell tisztítani V101 Verdünnung hígítóval. A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.</p> |
| Tárolás/eltarthatóság | Zárt, eredeti kannában, gyermekektől elzárva, száraz, hűvös, közvetlen napsugárzástól védett, fagymentes és jól szellőztetett helyiségben. A tárolóhelyiségekben tilos a dohányzás.  |
| Biztonság/előírások | A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza. |
| Elsősegélynyújtás | A piretroidok paresthesiát (bőrégés és bizsergés irritáció nélkül) okozhatnak. Ha a tünetek továbbra is fennállnak, orvoshoz kell fordulni. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartós panaszok esetén forduljunk orvoshoz. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel és szappannal. Tartós bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni. BELÉLEGZÉS ESETÉN: Légzési nehézségek esetén az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. TILOS hánytatni. |
| Egyéni védőfelszerelés | Megfelelő vegyvédelmi ruházatot (EN 14605 3. típus, vagy 4. típus) kell viselni, amely nem engedi át a biocid tartalmú termékeket. |
| Ártalmatlanítás | A használat során keletkezett termékmaradékokat össze kell gyűjteni, újra fel lehet használni vagy veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. A termék vagy annak maradéka nem juthat a csatornahálózatba, közvetlenül a talajba és a nyílt vizekbe. A munkaeszközök tisztítása során keletkezett tisztítási hulladék nem kerülhet a szennyvízcsatornába. Hulladékkód: 03 02 02* klórorganikus vegyületeket tartalmazó faanyagvédőszer |
| A biocid termékekről szóló rendelet | Hatóanyagok: 100 g szer tartalmaz 0,25 g permetrin (ISO) Engedélysz.: HU-2020-MA-08-00274-0000 * A biocid termékeket óvatosan kell használni. Használat előtt minden esetben el kell olvasni a címkét és a termékinformációkat. Védelmi útmutatók: BP 1082 - Megszüntető faanyagvédelem – Alapintézkedések BP 2082 – Megszüntető faanyagvédelem szórással A favedőszeres fakárosítók elleni hatóanyagokat tartalmaznak. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében kizárólag a használati útmutató szerint és a megjelölt felhasználási területeken alkalmazható. A szerrel minden fölösleges érintkezést kerülni kell. Helytelen használata környezeti károkat okoz és az egészségre veszélyes. Gondosan kell felnyitni és használni. |



Munka közben tilos étkezni, inni vagy dohányozni.

Az üzemi feldolgozáskor (szakipari felhasználás) gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.

A munkaszünetek előtt és a munka befejezése után kezet kell mosni.

Rendeltetésszerű használat során ételmiszerrel vagy takarmánnyal érintkező faanyagok nem kezelhetők ezzel a készítménnyel.

A szert és a termékmaradékot tilos élővizekbe, a talajra vagy a csatornába önteni.

A termék felhasználása, továbbá a szerrel kezelt fa alkalmazása nem engedélyezett felületi vizek (vízfolyások, tavak stb.) közvetlen közelében, mivel a vizes ökörendszereket befolyásolhatja.

A környezetet (talaj, felszíni víz, növényzet) a szer kiszóródásától védeni kell.

Az időjárásnak kitett faanyagokat száradás után Remmers lazúrokkal vagy fedőfestékekkel kell felületkezeltetni (az MSZ-EN 927-2 követelményeinek megfelelően). A felületkezeltetést folyamatosan karban kell tartani.

Az Industrieverband Deutsche Bauchemie e.V. (Német Épületvegyszereti Ipartestület) „Favédőszerek kezelésének műszaki adatlapja” további átfogó iránymutatásokat tartalmaz.

A kezelt faanyagot nem lehet használni felszíni vizek közvetlen környezetében

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek. Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatásként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezeltetést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.