



Universal-Holzlasur

Vizesbázisú vékonylazúr kültérbe és beltérbe



Típus/megnevezés	Elérhetőség		
	Mennyiség raklaponként	192	72
	Készletelés	2,5 l	4 x 5 l
	Göngyöleg típusa	bádogkanna	bádogkanna
	Göngyölegkód	03	05
	Terméksz.		
színtelen	3171	■	■
világos tölgy	3172	■	■
teak	3173	■	■
dió	3174	■	■
erdeifenyő	3176	■	■
paliszander	3177	■	■

Anyagszükséglet

kb. 80 ml/m² rétegenként, hígítás nélkül



Alkalmazási területek



- Nem mérettartó és félig mérettartó faszerkezetekre
- Kültéri és beltéri fára
- Színtelen: beltéri és védett kültéri fára

Tulajdonságok



- Vizesbázisú
- Tartósan rugalmas
- Nem pattogzik le
- Időjárás- és UV-álló
- Víztaszító
- Nem csepeg, fej feletti munkára alkalmas

Termékjellemzők



Kötőanyag	akrilát diszperzió
Sűrűség (20 °C)	kb. 1,02 g/cm ³
Fényességi fok	selyemfényű

A fenti értékek a termék általános értékei, a megadott körülmények változásával ezek az értékek is változhatnak.

Tanúsítványok

➤ **Hallo Kiss**

Előkészítés

■ Alapfelülettel szembeni követelmények

A félig mérettartó és nem mérettartó faszerkezetek nedvességtartalma max. 18%.

■ Előkészítés

A kültéri faanyagokat a kékülés és korhadás ellen favédőszerral kell előkezelní (beltérben ez nem szükséges).

A beszürkült és időjárás által tönkretett fafelületet egészen a hordképes alapfelületig le kell csiszolni.

Feldolgozás



■ Feldolgozási feltételek

Az anyag-, a környezet- és az alapfelület hőmérséklet: min. +5 °C és max. +25 °C

Az anyagot jól fel kell keverni és gyorsan felhordani.

Száradás után felvihető a második réteg.

Feldolgozási tudnivalók



Járőfelületek (teraszburkolat, hajópadló stb.) bevonására nem alkalmas

A járulékos anyagban gazdag tölgyfa kezelésénél előfordulhat, hogy a vizesbázisú bevonatrendszereken sötét elszíneződés jelentkezik.

Mintafelület készítésével ellenőrizhető az összeférhetősége, a tapadás és a végleges színárnyalat.

■ Száradás

Száradási idő 20 °C-on és 65% relatív légnedvesség mellett:

Porszárak: kb. 30 perc múlva

Teljesen száraz: kb. 1 óra múlva

Átfesthető: kb. 4 óra múlva

Keményedési idő: kb. 2-3 hét, hőmérséklettől függően.

Az alacsonyabb hőmérséklet, a kisebb légcseré és a magasabb páratartalom lassíthatja a száradást.

■ Hígítás

Szükség esetén vízzel (5-10% között)

Munkaeszközök és tisztításuk

Akrilecset, oszlató kefe



A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.

A tisztítási hulladékot az előírások szerint kell ártalmatlanítani.

**Tárolás/eltarthatóság**

Felbontatlan, eredeti kiszerezésben, hűvös, száraz és fagymentes helyen tárolva min. 24 hónapig.

**Biztonság/előírások**

A szállításra, tárolásra, kezelésre, továbbá az ártalmatlanításra és a környezetszennyezésre vonatkozó biztonsági információkat az aktuális biztonsági adatlap tartalmazza.

Ártalmatlanítás

A nagyobb termékmaradékot az eredeti csomagolásban, az érvényes előírások szerint kell ártalmatlanítani. Az üres és tiszta csomagolás újrahasznosítható. Tilos a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Csatornahálózatba nem juttatható.

A biocid termékekről szóló rendelet

* Biocidok alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót!

Biztonsági tudnivalók RAL-kritériumok szerint

Gyerekektől elzárva tartandó.
Szórásnál A2/P2 kombiszűrőt kell használni.
Csiszolásnál P2 porszűrőt kell használni.
A feldolgozás és száradás alatt gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről.
A munkavégzés során tilos étkezni, inni és dohányozni.
Bőrrel való érintkezés és szembejutás esetén azonnal alaposan vízzel kell leöblíteni.
Nem juttatható csatornába, nyílt vizekbe vagy talajba.
A munkaeszközöket használat után azonnal mosogatószeres vízzel kell elmosni.
A teljesen kiürített csomagolást vissza lehet juttatni újrahasznosításra.
A festékmaradékokat le kell adni festékgyűjtő helyeken.

VOC-tartalom (2004/42/EK Decopaint-irányelv)

A termék EU-határértékei (A/e kategória): max. 130 g/liter (2010).
Ez a termék legfeljebb 130 g/liter illékony szerves vegyületet (VOC) tartalmaz.



Felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti adatok/információk a gyakorlati tapasztalatok és a laboratóriumi vizsgálatok során megállapított referenciaértékek, ezért alapvetően csak tájékoztató jellegűek.

Az említett adatok/információk tehát csak általános tájékoztatóként szolgálnak, leírják termékeinket és tájékoztatnak alkalmazásukról és felhasználhatóságukról. Kérjük, vegye figyelembe, hogy

a munka és a feldolgozás körülményei, valamint az építkezés helyszínének változatossága miatt egyedi esetek elbírálása nem áll módunkban. Kétség esetén javasoljuk, hogy végezzen próba felületkezelést, vagy forduljon kollégáinkhoz! Amennyiben a termék rendeltetéstől eltérő speciális alkalmazási módjáról vagy beépítési helyszínéről külön írásos megállapodás nem rendelkezik,

az igénybe vett szaktanácsadás vagy előírások – még ha legjobb tudásunk szerint nyújtottuk is – cégünkre nézve semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. Minden egyéb esetben cégünk Általános Értékesítési és Szállítási feltételei érvényesek.

Új műszaki adatlap megjelenésével annak előző verziói érvényüket veszítik.